

VKM Funktionsmørtel > 5,0 Mpa 0 – 4 mm (Vådmørtel med grå eller hvid cement)

Funktionsmørtel i henhold til DS/EN 998-2

VKM Funktionsmørtel > 5,0 Mpa er velegnet til murværk i aggressivt miljø – eksponeringsklasse MX 3.2 – MX 5 (se murerhåndbogen)

Styrkeegenskaber.

Trykstyrke: f_m 5,0 MPa

Vedhæftningsstyrke: $f_{m,sk1}$ 0,20 MPa

Åbningstid med rapid cement **2 timer**

Gældende for sten med minutsug 1,0-3,4 kg/m²
i henhold til DS/EN 772-11:2011

Kan leveres som indfarvet mørtel

Eks. på anvendelse:

- Almen opmuring
- Fritstående mure
- Skalmure
- Murafslutninger, gesimser, sålbænke
- Skorstenspiber, gavlkamme
- Murværk af blokke
- Udkast for grov puds
- Grov puds på udkast

Vægt pr m³: 1820 kg

Blandingsforhold: Posens/keglens indhold af mørtel og cement hældes i blander på en gang og tilsættes vand til god murekonsistens

Mørtelen skal blandes ensartet i tvangsblender, blandetid min. 10 min. maks. 15 min.

Vandindhold i balje bør være på ca. 16 %

Fuger: Bør udføres som skrabebuge (komprimeres/trykkes med en tilpasset træpind)

Opbevaring: Mørtelen skal beskyttes mod udtørring og frost

Vinterbyggeri: Brug 60 – 80 grader varmt vand
Der må ikke tilsættes frysepunkt sænkende midler



Vare nr. Kegle 0,2 m³
 355-1
Tun nr. 1707056